

Connect everything you need

Контактный клей

# Bora CR.85.00(беж.)/85.01(красн.)

Полихлоропреновые каучуки, смолы, органические растворители, стабилизирующие добавки

## Физико-химические характеристики

### Состав:

Наименование показателей	Норма
1. Внешний вид	однородная масса розово-красного цвета(85.01)/ однородная масса бежевого цвета(85.00)
Вязкость по Брукфильду при $t (20 \pm 0,5)$ С, сР, не менее	200
Прочность при расслаивании через 24 часа, Н/см, не менее	20
Массовая доля сухого вещества, %, не менее	18,5

### Назначение:

Предназначен для склеивания бумажно-слоистого или рулонного пластика и ДСП, ДВП, МДВ, фанеры

в производстве мебели, склеивания поролона с древесиной, кожей, тканью, синтетикой.

### Способ применения:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед применением клей тщательно перемешать. Наносить на одну или обе поверхности кистью, шпателем, клеенаносящим пистолетом. Время открытой выдержки клея перед склеиванием от 2 до 10 мин в зависимости от вида склеиваемых материалов и их способности к впитыванию. Соединить склеиваемые детали, прокатать с помощью валика или поместить под пресс, обеспечив давление 0,4 Н/см<sup>2</sup>.

**Connect everything you need**

**Преимущества:**

Открытое время клея 2-10 минут. Начальная прочность склеивания достаточна для дальнейшей обработки изделия. Клей изготовлен на основе высококачественного сырья ведущих мировых производителей и выпускается полностью готовым к применению.

**Срок годности:** 12 месяцев, хранение при температуре не ниже +15° С